

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 010-CPR – 2/8

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kruszywo grube - frakcja 2-8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kruszywo grube do produkcji betonu stosowanego na drogach i do innych nawierzchni oraz betonu używanego w betonowych elementach

3. Producent

Producent: **EGM S. A.**
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5

Zakład produkcyjny: **Kopalnia Wapieni „WIERZBICA”**
28-305 Sobków, Wierzbica 37

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 12620:2002+A1:2008 **Kruszywa do betonu**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
numer identyfikacyjny 1023

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	2/8
	Uziarnienie	G_c 85-20
	Kształt kruszywa grubego	F₁₅, S₁₂₀
	Gęstość ziarn i nasiąkliwość	$\rho_a = 2,72 \pm 0,06 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} = 2,09 \pm 0,06 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd} = 2,32 \pm 0,06 \text{ Mg/m}^3$ WA₂₄ = 11,1 ± 0,1 %
Obecność zanieczyszczeń	Zawartość muszli w kruszywie grubym	NPD
	Pyły	f₄
Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA₄₀
Odporność na polerowanie / ścieranie abrazyjne / ścieranie	Odporność na ścieranie kruszywa grubego	NPD
	Odporność na polerowanie	NPD
	Odporność na ścieranie powierzchniowe	NPD
	Odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z kółcami	NPD
Skład / zawartość	Składniki grubego kruszywa z recyklingu	NPD
	Chlorki	< 0,01 %
	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	AS_{0,2}
	Siarka całkowita	S_t
	Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie w kruszywach z recyklingu	NPD
	Składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu	NPD
	Wpływ na początek czasu wiązania cementu (kruszywa z recyklingu)	NPD
	Zawartość węgla w kruszywach drobnych do warstwy ścieralnej nawierzchni betonowych	NPD

Stalność objętości	Stalność objętości – skurcz przy wysychaniu	NPD
	Składniki, które wpływają na stalność objętości żuźła wielkopiecowego chłodzonego powietrzem	NPD
Substancje niebezpieczne	Promieniowanie radioaktywne	f1- 0,03 (max 1) f2 -12,31 (max 200 Bq/kg)
	Uwalniane metale ciężkie	NPD
	Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD
	Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość a zamrażanie – rozmrężanie	Mrozoodporność kruszywa grubego	F₂
Zanieczyszczenia lekkie m _{LPC}		m_{LPC} = 0,0%
Gęstość nasypowa ρ _b		ρ_{bst} = 1,19 ± 0,04 Mg/m³
Opis petrograficzny		Wapień jurajski o zbitej masywnej teksturze, barwy kremowej lub beżowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): mgr Magdalena Baran – Kierownik Laboratorium – Pełnomocnik ds. ZKP
(nazwisko i stanowisko)

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

..... Wierzbica, dn. 19.05.2022 r.
(miejsce i data wydania)

.....
mgr Magdalena Baran
(podpis)